

## NORMES / CERTIFICATIONS



PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS D'UTILISATION

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ORIGINE	100 % bois vierge	TAUX DE CENDRES	≤ 0,5 %
DURABILITÉ	≥ 97,5 %	QUALITÉ	Premium
PCI SUR BRUT <sup>(1)</sup>	4,7 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg-1	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	≥ 650 kg.m-3
LONGUEURS	3,15 mm < Longueur < 40 mm	APPLICATION	Tout type d'appareil de chauffage aux granulés de bois
TAUX DE FINES	< 1 %	HUMIDITÉ	≤ 8 %
DIAMÈTRE	6 mm ±1	CONTRÔLE LABORATOIRE	CERIC

<sup>(1)</sup> Le Pouvoir Calorifique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kW/h dégagée par la combustion de 1kg de bois moins la chaleur latente de vaporisation de l'eau contenue dans les fumées.